

Marmorino-Spachtel-Putz 0,2

Allgemein:

Mit Marmorino-Spachtel-Putz kann man eine seiden- bis hochglänzende Oberfläche, auch mit marmorierter Grundstruktur erzielen. Fertige, mit Marmorino-Spachtel-Putz gespachtelte Oberflächen erinnern an mediterrane, südländische Wandflächen.

Zusammensetzung:

Marmorino-Spachtel-Putz 0,2 setzt sich zusammen aus natürlichem hydraulischen Kalk NHL2, Weißkalkhydrat, Marmor- und Gesteinskörnungen 0,2 mm, sowie einem geringen Zusatz von Cellulose. Marmorino-Spachtel-Putz 0,2 enthält keinerlei synthetische Bindemittel, ist hoch diffusionsoffen, sowie pilz- und schimmelwidrig.

Anwendungsbereich:

Marmorino-Spachtel-Putz 0,2 wird für Spachtelungen im trockenen Innenraumbereich eingesetzt.

Untergrund:

Idealer Untergrund ist ein Kalkputz oder ein Kalk-Zementputz. Der Putzgrund muss ausreichend saugfähig, trocken, fest und aufgeraut, sowie frei von losen Schichten, Staub und Trennmitteln sein. Bei stark saugendem Untergrund und bei sehr warmer Witterung muss ausreichend vorgehässelt werden. Bei stark saugendem Untergrund kann auch mit Leimwasser „vorgelegt“ werden. Frisch aufgetragenen Marmorino-Spachtel-Putz 0,2 vor schneller Austrocknung schützen. Die Luft- und/oder Objekttemperatur muss über 6°C liegen.

Für reine Kalkputze, wie Marmorino-Spachtel-Putz 0,2 ungeeignete Untergründe sind reine Gipsputze, Gipskarton, Beton und nichtmineralische Untergründe. Mineralische ungeeignete Untergründe können mit Naturkalk-Zwischenputz vorbereitet werden.

Verarbeitung:

Marmorino-Spachtel-Putz 0,2 mit sauberem, kaltem Wasser anrühren. Der Wasserbedarf beträgt ca. 0,5 Ltr. pro 1 kg Marmorino-Spachtel-Putz 0,2. Möglichst mit rostfreien Werkzeugen arbeiten. Marmorino-Spachtel-Putz 0,2 mit einer normalen Traufel mit einer Stärke von ca. 0,5 bis 1,0 mm gleichmäßig aufziehen. Nach dem Ablüften (keine glänzenden Stellen) eine erneute Schicht Marmorino-Spachtel-Putz 0,2 wie vor beschrieben auftragen. Nach der Ablüftzeit mit einer venezianischen Kelle verdichten. Durch Schleifen mit 1000er Nassschleifpapier im feuchten, aber erstarrten Zustand kann die Oberfläche noch weiter verfeinert werden. Die genaue Arbeitsweise ist abhängig von den Untergrundbedingungen (Saugfähigkeit, Temperatur, Material) und sollte daher durch Anlegen von Musterflächen vorher ermittelt werden. Frischen Marmorino-Spachtel-Putz 0,2 unbedingt vor schneller Austrocknung schützen.

Materialbedarf:

ca. 0,75 - 2 kg/m², je nach Beschaffenheit des Untergrundes.

Besondere Hinweise:

Marmorino-Spachtel-Putz 0,2 darf nur im Originalzustand ohne jegliche Beimischung (außer Pigmente) verwendet werden. Soll die Oberfläche farbig gestaltet werden, kann Marmorino-Spachtel-Putz 0,2 mit bis zu 8% kalkfeste Pigmente versetzt werden. Zur weiteren Oberflächenbearbeitung (Oberflächenverbesserung) kann Marmorino-Spachtel-Putz 0,2 mit Wachs, Kernseife oder Marseiller Seife behandelt werden.

Lieferung:

In Beutel zu 5 kg und zu 2 kg

Lagerung:

Trocken, bei geschlossener Verpackung mindestens 12 Monate

Kennzeichnung:

Xi, reizend

Sicherheitshinweise:

Marmorino-Spachtel-Putz-Mörtel reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall.

Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden.