

NHL 2 Natürlich hydraulischer Kalk

NHL2 ist ein natürlicher hydraulischer Kalk, ohne chemische Zusätze und ist zementfrei. NHL2 ist ein reines und hochwertiges Kalkbindemittel, das sich neben der carbonatischen Erhärtung auch durch hydraulische Erhärtung auszeichnet. Das Bindemittel wird aus Kalkmergel mit entsprechender, natürlicher Zusammensetzung in einem milden Brennvorgang und durch sorgfältiges Löschen und Feinmahlen hergestellt. Es werden weder hydraulische noch sonstige fremde Stoffe zusätzlich beigemischt.

NHL2 wird als zementfreies, zusätzliches Bindemittel für Luftkalk-Putze und Luftkalk-Mörtel verwendet und empfohlen.

NHL2 wird als zusätzliches Bindemittel für die Restaurierung und Konservierung an Putz- und Architekturflächen von Denkmälern, Kirchen und historischen Bauten empfohlen und angewandt.

Die sowohl carbonatische als auch hydraulische Erhärtung des NHL2 in dem Mörtel und den Putzen ergibt eine günstige Festigkeitsentwicklung und eine gute Elastizität der Luftkalkputze.

Die guten Eigenschaften von NHL2 :

- gleichzeitige carbonatische und hydraulische Erhärtung
- uneingeschränkt dampfdiffusionsoffen
- förderlich für den Kohlenstoffdioxid-Transport beim Luftkalk
- unterstützend feuchtigkeitsregulierend
- natürlicher Rohstoff ohne fremde Beimischungen
- gute Verarbeitbarkeit
- langsamer, konstanter Festigkeitsaufbau ohne Oberflächenspannungen
- hoher Sulfatwiderstand

NHL2 wird Luftkalk-Putzen besonders bei kritischen Stellen, wie Sockel, waagerechte Putzflächen mit Wasserbeanspruchung und ähnliches mit bis zu 8 - 10 % des Bindemittelanteils des Mörtels zugesetzt.

NHL2 verträgt sich mit Sumpfkalk, Kalkhydrat, Wasserkalk, Dolomitmalk, Hanf, Leime und Cellulosen. NHL2 verträgt sich nicht mit Gips, Anhydrit und Wasserglas. 2,5 kg NHL2 reichen aus für ca. 80 Liter Kalkmörtel.

NHL2 reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb unbedingt Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Sollten noch andere Zutaten (Ziegelmehl, Trass oder ähnliches) zugemischt werden verringert sich der Anteil im Verhältnis (Damit keine Überfettung des Mörtels eintritt).

Mörtel nur mit NHL2 Bindemittel erreichen sehr hohe Druckfestigkeiten. Nach 1 Monat ca. 3,5 N/mm², nach 6 Monaten ca. 5,5 N/mm², nach 12 Monaten ca. 7,5 N/mm²

Diese Anleitung und Beschreibung ist nach unseren derzeitigen Erkenntnissen sorgfältig zusammengestellt. Eine allgemeine Rechtsgültigkeit und Haftung kann wegen der Unwägbarkeiten von Vorbereitung, Verarbeitung und Umweltfaktoren daraus nicht abgeleitet werden. Vor dem Einsatz ist eine Probemenge anzumachen. Kalk- und Zementregeln sind zu beachten!